

防錆塗料スプレー

プライマー JPMS28

防錆塗料スプレー『プライマー J PMS 28』は、変性エポキシ樹脂を主成分とし無公害防錆顔料を配合した鉛・クロム等の重金属を含まない高性能な常温乾燥形の「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」を充填した製品です。
亜鉛メッキ素材への密着性に優れており、J I S—K—5 6 2 9「鉛酸カルシウムさび止めペイント」の代替品として最適です。

【特長】

- 本品は J PMS 28 適合塗料をエアゾール化した商品です。
- 無公害プライマーです。(クロム、鉛、等の有害重金属は含みません)
- 各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。
(特に亜鉛メッキ鋼製品に優れた付着性を有しています)
- 速乾性であるため、作業性に優れています。(指触乾燥 10 分以内)
- エアゾールタイプですので取り扱いが便利です。

【用途】

シャッター、門扉 アルミサッシ 建設土木機械、産業機械、配電盤、
軽量鉄骨の溶接部補修、その他 (屋内外鉄部、亜鉛めっき面)

【使用方法】

- ①塗る面のゴミ、油分、さび等を十分に除去してください。
- ②容器を上下に 20～30 回振り、十分に攪拌してください。
- ③塗装する時、塗る面と噴出口との間は、15～30 cm の間隔を取り、出来るだけ正立状態で塗装してください。(さかさまでは塗装できません)
- ④使用後は、噴出口がつまらないように容器をさかさまにして 2 秒くらい空吹きしてクリーニングしてください。

【色】

グレー

【安全衛生】

- ☆危険物分類 : 第 4 類第 2 石油類、危険等級 III
- ☆有機則 : 第 2 種有機溶剤等
- ☆高圧ガス : 可燃ガス ジメチルエーテル
- ☆容量 : 300 ml , 420 ml



(一社) 日本塗料工業会登録 http://www.toryo.or.jp	
登録番号	S 0 6 0 4 1
ホルムアルデヒド [※] 放散等級	F ☆ ☆ ☆ ☆

シントーファミリー株式会社

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚 2 丁目 1 6 番 7 号 Tel. 03-5976-4911
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町 6 丁目 1 0 番 7 3 号 Tel. 06-6421-1418

【組成】

成 分	配合割合 (重量%)	
【塗料成分】 (グレー)		
顔 料 : 防錆顔料、着色顔料、体質顔料	36.5	
樹 脂 : 変性エポキシ樹脂ワニス	24.5	
溶 剤 : 芳香族炭化水素系	36.0	
添加剤 : 沈降防止剤、他	3.0	
合 計	100.0	
【エアゾール組成】		
上記塗料組成物	135ML	189ML
DME	165ML	231ML
合 計	300ML	420ML

【塗膜性能】

項 目	結 果	試 験 方 法	
乾 燥 性	指触乾燥	10分	塗装膜厚30 μ m 乾燥環境23 $^{\circ}$ C (無風室内放置)
	半硬化乾燥	15分	
	硬化乾燥	20分	
硬度	F~H	鉛筆硬度 (三菱ユニ)	
付着性	100/100	1mm間隔ゴバン目、セロハンテープ剥離	
耐屈曲性	合格	直径10mm、180 $^{\circ}$ 折り曲げ	
耐カップング性	合格	5mm押出し	
耐衝撃性	合格	デュポン式、 ϕ 1/2、300g、30cm	
耐水性	異常なし	水道水 (常温) に20日間浸漬	
耐湿性	異常なし	50 \pm 1 $^{\circ}$ C、98%、7日間	
耐塩水噴霧性	異常なし	ソルトスプレー5日間	
耐塩水性	異常なし	3%食塩水に5日間浸漬	

【上塗り適正】

上塗り塗料	適 正	上塗り塗装間隔 (インターバル)
合成樹脂調合ペイント	◎	2時間以上
フタル酸樹脂系塗料	◎	2時間以上
水系塗料	◎	2時間以上
弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	◎	2時間以上
1液アクリル樹脂系塗料	○	2~8時間 または 96時間以上
アクリルラッカー	○	2~8時間 または 96時間以上
強溶剤ウレタン樹脂系塗料	○	2~8時間 または 96時間以上
強溶剤エポキシ樹脂系塗料	○	2~8時間 または 96時間以上

◎ = 問題なし ○ = インターバルに注意

【取り扱い上の注意】

- 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともに換気を良くしてください。
- 火気のある所では塗らないでください。
- 取り扱い中は、必要に応じてマスク、手袋、メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 塗料を吹き付ける時は人や物にかからないようにしてください。
- 塗り面積は、塗り方、塗る面の状態によってかなり差があります。
- 温度40 $^{\circ}$ C以上のところに保管しないでください。